

## גיליון נתונים טכני עבור AXIA 035

AXIA 035 מיועד להרכבה של חומרים קשים לחיבור הדורשים פיזור מתח אחיד וחוזק מתח ו/או גזירה חזק המוצר מספק הדבקה מהירה של מגוון רחב של חומרים, כולל מתכות, פלסטיק ואלסטומרים. המוצר AXIA 035 מתאים במיוחד להדבקת חומרים נקבוביים או סופגים כגון עץ, עור וכו'.

### 1. תכונות

סוג כימי: אתילציאנואקרילט מראה: נוזל חסר צבע ושקוף צפופות  
1.06 (20°C): צמיגות 150 ~ 250 (25°C, 60% RH, cps): מסיסות:  
מסיס באצטון נקודת הבזק: 85°C

מהירות ריפוי: בינונית

### 2. AXIA 035

דבק	הגדר זמן (שניות)	חוזק גזירה (Kg/cm <sup>2</sup> )
פלדה	7~15	180
אלומיניום	10~15	120
פלדת אל-חלד	7~15	180
נהושת	10~15	150
שריר בטן	7~15	60*
אקרילי	5~10	60*
PVC קשיח	5~10	90*
פנול	5~10	90*
פוליקרבונט	7~15	90*
כלורופלן	5~10	5*
NBR	5~10	20*
עץ (ליבנה לבן)	30~40	100*

\* מייצג את השבר של ההדבקה

3. עמידות בטמפרטורה: עמידות תרמית מצוינת מ-03°C עד 85°C. חיסום גורם לריכוך הדבק אך חוזק חוזר בקירור, בתנאי שלא חורגים מ-58 מעלות צלזיוס לתקופות ממושכות.

### 4. כיוון השימוש

המשטח צריך להיות נקי, יבש וללא שומן לפני ההדבקה. ניתן להשתמש MEK-בובמס דומה להסרת שומנים משטחים. למשטח קשה או נקבובי, נסה להשתמש באקטיבטור כמו AXIA ספריי פריימר 802 בעת הדבקת פוליפרופילן, פוליאיתילן, PTFE סיליקון, או ממליצים לבצע תחילה באמצעות AXIA 1502 או AXIA 2702.

5. אחסון: אחסן במקום קריר ומחוץ לאור שמש ישיר. קירור ל-5°C~01°C מעניק יציבות אחסון מיטבית.

6. בריאות וביטחון בשימוש: סכנה - הוא מחבר את העור והעיניים בשניות. אם מתרחשת הדבקת עור בטעות, יש לשטוף עם מי סבון חמים, במקרה של מגע עין, לשטוף עם הרבה מים ולפנות לייעוץ רפואי.